

Renderguard Gold - Salzbinder und Hydrophobiermittel für Neuverputzung

Produktbeschreibung

Renderguard Gold ist ein hochwertiger Putzzusatz, der integrierter Bestandteil des Safeguard Feuchtigkeits-Sperrsystems ist. Mit **Renderguard Gold** behandelter Mörtel ist ein wasserabweisender Mörtel, der salzhemmend ist.

Vorteile

- Wirkt salzbindend und hydrophobierend
- Reduziert Wasserbedarf
- Verbesserte Bearbeitbarkeit
- Chlorfrei
- Erhält die Dampfdurchlässigkeit

Eigenschaften

Aussehen	Gelbe/Goldene Flüssigkeit
Größe und Verpackung	4 und 25 Liter Kanister
Ergiebigkeit	1 Liter Konzentrat ist für 7m ² Putz von 12mm Tiefe ausreichend.
Lagerung	Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen halten. Vor Frost schützen. Nicht im direkten Sonnenlicht lagern.
Lagerfähigkeit	12 Monate
Spez. Gewicht	1,03 g/cm ³

Anwendungsinformationen

Vorbereitung

1. Holzfußleisten, Architrave etc. sind nach technischem Gutachten bzw. Baubeschreibung zu entfernen.
2. Oberputz bis auf das Mauerwerk entfernen; Höhe nach



technischem Gutachten bzw. der Baubeschreibung. Diese Höhe sollte nicht weniger als 1 Meter bzw. 500mm über der Abgrenzung der sichtbaren aufsteigenden Feuchtigkeit bzw. Salzausblühungen betragen.

3. Alle Fugen bis auf 15mm auskratzen. Dies dient der Vermeidung von natürlichem Trockenschwund des neuen Zementmörtelputzes.
4. Alle Holzverankerungen im Mauerwerk entfernen.

Anwendung

1 Teil **Renderguard Gold** mit 24 Teilen Wasser mischen. Das Wasser muss frisch, sauber und frei von Öl und anderen organischen Verunreinigungen sein.

Erste Schicht

3 Teile Sand und 1 Teil Zement mit der oben beschriebenen, verdünnten **Renderguard Gold** Lösung präparieren. Gewaschenen, groben, lehmfreien Kalksteinbrechsand - Größtkorn 1mm verwenden.

Um dichte Beschichtung zu erreichen, nur die Mindestmenge der **Renderguard Gold** Mischlösung verwenden. Wir empfehlen, dass pro 50 kg Trockenmischung nicht mehr als 8 Liter verwendet werden. Fugen gut auskratzen und die Mischung gründlich hineindrücken und bis zu einer Schichtdicke von 12 mm auftragen. Nicht übermäßig verspachteln. Bei eintretender Verhärtung Zement einritzen, so dass keilförmige Fugen entstehen.

Zweite Schicht

Die Mischung ist die Gleiche, wie für die erste Schicht, allerdings wird diesmal Wasser anstelle der **Renderguard Gold** Lösung verwendet. Eine 12mm dicke Schicht auftragen, wonach beide Schichten zusammen eine Tiefe von 24mm

haben. Die zweite Schicht vor vollständiger Festsetzung der Ersten auftragen, damit die Schichten sachgerecht aneinander haften. Oberfläche keilförmig einritzen. Nicht übermäßig verspachteln.

Oberputz

Dieser soll aus einer 3mm tiefen Lage Gips oder ähnlichem Feinputz bestehen. Es können auch andere poröse Feinputze verwendet werden. Nicht glätten.

Mindestens 6 Wochen nach Behandlung bzw. bis zur Austrocknung des Mauerwerks, keine Dekorationen vornehmen.

Danach empfehlen wir die Verwendung von **Dryzone Schimmelresistenter Emulsionsfarbe**. Die Verwendung von Tapeten oder, Dickschichtfarben wie Emaille, ist nicht empfohlen.



Weitere Information und Schutzmaßnahmen

Sicherheitshinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt. (auf Anfrage).

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.